




Ce gravier convient à la réalisation d'aire de jeux. Sa densité et sa forme ronde lui permettent d'amortir les chutes tout en gardant un aspect régulier et propre dans le temps.

Résultats de production du 01/01/2025 au 30/06/2025													
	0,063	2	4	5,6	6,3	8	11,2	12,5	16	f	F1	W%	
Max	0,51	1,69	6,62	35,11	58,78	93,43	100	100	100	0,51	6,17	3	
Xf+1,25sf	0,5	1,9	6,9	35,6	59,7	93,5	100	100	100				
Moyenne Xf	0,47	1,36	6,22	34,46	57,56	93,28	100	100	100	0,2325	5,38	2,5	
Xf-1,25sf	0,4	0,8	5,5	33,3	55,4	93,0	100	100	100				
Min	0,42	1,02	3,81	28,81	52,33	93,13	100	100	100	0	4,59	2	
Ecart-type	0,1	0,5	0,6	0,9	1,7	0,2	0	0	0	0,27	1,12	0,71	
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Courbe granulométrique



Moyenne résultats

Valeurs spécifiques normatives

Fuseau de fabrication

GRAVIER ROULE LAVE

4/8 R

Applications :

- Matériau de construction
- Aire de jeu

PÉTROGRAPHIE : SABLE QUARTZEUX
ELABORATION : LAVAGE-CRIBLAGE
SITE D'ÉLABORATION : LIEUSAINT (50)

Dernière mise à jour le 01/07/2025

Fiche de présentation produit